

公開特許公報

昭53—71627

⑤Int. Cl. ²	識別記号	⑥日本分類	庁内整理番号	④公開	昭和53年(1978)6月26日
B 22 C 1/02		11 A 21	6919—39	発明の数	1
B 22 C 9/02		11 A 211	6919—39	審査請求	未請求
		11 A 231	6919—39		

(全 3 頁)

④鑄型の製作方法

②特 願 昭51—146490
 ②出 願 昭51(1976)12月8日
 ⑦発 明 者 酒井淳次
 土浦市神立町502番地 株式会
 社日立製作所機械研究所内
 同 中沢哲夫
 土浦市神立町502番地 株式会
 社日立製作所機械研究所内
 同 森本庄吾
 土浦市神立町502番地 株式会

社日立製作所機械研究所内
 ⑦発 明 者 相沢達志
 土浦市神立町502番地 株式会
 社日立製作所機械研究所内
 同 谷川隆俊
 習志野市東習志野七丁目1番1
 号 株式会社日立製作所習志野
 工場内
 ⑦出 願 人 株式会社日立製作所
 東京都千代田区丸の内一丁目5
 番1号
 ⑦代 理 人 弁理士 薄田利幸

明 細 書

1. 発明の名称 鑄型の製作方法

2. 特許請求の範囲

鑄型砂の主材料に珪砂類を使用し、その鑄型砂にポリビニールアルコールの水溶液を添加した後、適宜に乾燥して各鑄型砂の表面にポリビニールアルコールの被覆層を形成させ、ついで、水あるいは有機質・無機質の膠質液を添加混合して鑄型材とし、この鑄型材で成形することを特徴とする鑄型の製作方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、鑄造用鑄型の製作方法に関するもので、高い強度を有し、崩壊性の優れた鑄型の製作法を提供することを目的とする。

従来、鑄型を製作する方法として、けい酸ソーダのような無機粘結材を使用するものと、フェノール樹脂、フラン樹脂、アルキッド樹脂など有機質粘結材を使用したものがある。

これらの方法で製作した鑄型は、高温の溶湯に耐え優れた鑄造品を作り出している。

しかし、無機質粘結材を使用した鑄型は、鑄込後の崩壊性が悪いために鑄造品から砂を取り出すのに非常に苦勞する。

有機質粘結材を使用した鑄型は崩壊性は良いが、鑄型の造型時あるいは鑄込み時にフェノール、アンモニア、ホルムアルデヒド、シアンなどの有毒物質あるいは悪臭を発生して環境を汚染している。

以上のような欠点を改良した方法に、発明者らは先にポリビニールアルコールとセメントよりなる鑄型の製造法を提案した。

本発明は、さらに改良したもので強度に優れ、鑄型からの悪臭の発生もなく、崩壊性の良好な鑄型の製作方法を提供するものである。

鑄物砂の各粒子の表面に適宜水分を有するポリビニールアルコールの被覆層を形成させ、各粒子に粘結性を与えて相互の接着力を高めたものを使用して鑄型を製作するものである。

ポリビニールアルコールは周知のように反応性に富む水酸基を有して、水に溶解する性質を持ち、外観は白色で粉末または粒状であり、100℃で

加熱すると次第に着色しはじめ、200℃以上になると分解する。

このポリビニールアルコールの水溶液は容易に砂粒子の表面に薄い被覆層を形成し、砂粒子相互の接着に大きな効果を発揮することが実験の結果判明した。

次に、鑄型を製作する場合の実施例を説明する。

鑄型用主材には、造型性・型肌の平滑さを考慮して、粒度150メツシュの珪砂と粒度65メツシュの珪砂を重量比で4:6の割合に混合する。この混合砂にポリビニールアルコールの水溶液を重量比で5%添加して万能ミキサーで2分間混練して、珪砂の表面の各粒子にポリビニールアルコール水溶液を被覆させる。この被覆された珪砂を乾燥して水分を取り除いて珪砂の表面にポリビニールアルコールの被覆層を形成させる。

このようにして出来た鑄型材料を用いるもので成形は次のようにする。被覆された珪砂をシンブソン式混合機に5Kg入れ、水を珪砂に対して重量比で3%添加して5分間混練すると可塑状態の鑄

型砂となる。これを中子取り模型内へつき固め充填する。その後、放置あるいは乾燥すると非常に強度の高い鑄型ができる。

次に本発明によりポンプ用羽根車、ポンプ用ケーシング、モータハウジング、軸受の鑄型を製作した実施例について説明する。

実施例 (1)

ジルコンサンド(150メツシュ)を骨材にして、これに20%ポリビニールアルコール水溶液を重量比で2%加え充分に混練して、ジルコンサンドの粒子の表面にポリビニールアルコール水溶液を附着させる。これを、乾燥炉内で乾燥して、ポリビニールアルコールの被覆砂とする。

このようにして製作した被覆砂を混練材に入れ、水を重量比で5%添加して3分間混練して鑄型砂とした。

この鑄型砂でポンプ用ランナーの中子型と外型を成形し、乾燥後、外型内に中子型を組み込み一体鑄型とした。

組み立てた鑄型に、予め用意した18-8ステ

ンレス鋼の溶湯を1600℃の時に注湯した。そして、鑄型が冷却後、鑄型から鑄造品を取り出し中子型はショットブラストで落した。その結果、寸法精度が高く、鑄肌の優れたポンプ用ランナーを得ることができた。

実施例 (2)

鑄型砂は、実施例1と同様のものを使用した。これに重量比で10%ポリビニールアルコール水溶液を4%添加して混合機で3分間混合して鑄型材とした。

この鑄型材をポンプケーシング模型の周囲につき固め成形して、上型と下型を作成した。24時間経過後、アルコール溶媒のジルコン塗型を、溶湯の接する面に塗布した。そして、点火燃焼を行つた。

このようにしてできた鑄型内に、普通鋼鉄(FU30相当)の溶湯を1380℃の時に注湯を行つた。鑄型が冷却後、鑄型から鑄造品を取り出し、ショットブラストで砂を落した結果、寸法精度が高く、かつ鑄肌が非常に平滑なポンプ用ケー

シングが得られた。

実施例 (3)

鑄物砂には、珪砂(遠州珪砂6号砂)を用いた。この珪砂に、15%のポリビニールアルコール水溶液を重量比で5%添加して、混合機で混練し、珪砂の粒子の表面にポリビニールアルコール水溶液を附着させ、これを、温風を吹きつけつつ回転攪拌して乾燥し、珪砂の表面にポリビニールアルコールの被覆層を形成させた。

このようにして出来た被覆砂を鑄型材とした。この鑄型砂でモーター用ハウジング鑄型を作り、これに普通鋼鉄を注湯した。

鑄造品は、ショットブラストで砂を落した。その結果、鑄肌の優れた寸法精度の高いモーター用ハウジングが得られた。

実施例 (4)

ジルコンサンド(150メツシュ)とジルコンフラワ(270メツシュ)を重量比で7:3の割合で混合し、これにポリビニールアルコールの25%水溶液を重量比で6%加え十分に混練・混

合して、ジルコンサンド、ジルコンフラワーの粒子の表面にポリビニールアルコール水溶液を付着させる。これを電子レンジの中で10分間加熱して乾燥させて、ポリビニールアルコールの被覆砂とする。

この被覆砂に、コロイド状シリカゾルの水溶液を重量比で4%添加して混練して鑄型砂とする。この鑄型砂でトルコン用インペラの中子型を成形して、110℃で2時間乾燥を行つた。

外型は、実施例の鑄型砂で造型し、鑄型が硬化後、インペラ中子を組み込んだ。鑄込は常温の鑄型にステンレス鑄鋼を注湯した。

鑄造品は外型をハンマーでたたいて落し、中子はショットブラストで落した。この結果、流体の通路部は平滑で寸法精度の高いトルコン用インペラが得られた。

実施例 (5)

電融アルミナ粒(150メッシュ)を鑄型骨材とし、これに、ポリビニールアルコール20%水溶液を重量比で5%添加して充分に混練して、ア

ルミナ粒子の表面にポリビニールアルコール水溶液を付着させ、これを温風機内に入れ、乾燥して、アルミナ粒子にポリビニールアルコールを被覆させる。

この被覆砂に水を重量比で3%添加して、十分に混練して鑄型砂とした。この鑄型砂で空気圧縮機用の羽根車の鑄型(外型・中子型)を作成し、115℃で2時間乾燥を行つた。鑄型が冷却後、外型と中子型を組み立て、鑄型が常温の時に、ステンレス鑄鋼を注湯した。鑄造品が冷却後、外型は、ハンマーでたたいて落し、中子部分は、ショットブラストで砂を落した。この結果、羽根車は、寸法精度が高く、鑄肌も平滑で健全な鑄造品が得られた。

以上の如く本発明によれば次のような効果がある。

- 1) 鑄型材料の結合力が非常に大きいので、強度が高く、表面安定性の優れた鑄型ができ、健全な鑄造品が得られる。
- 2) 鑄型の崩壊性が良好であり、砂落し工数が大

巾に低減できる。

- 3) 鑄型材料から、有毒・悪臭の発生がなく、環境を汚染することがない。

代理人 弁理士 薄田利幸

DERWENT-ACC-NO: 1978-55728A**DERWENT-WEEK:** 197831*COPYRIGHT 2009 DERWENT INFORMATION LTD***TITLE:** Mould prodn. using PVA-coated
sand mixed with water or organic
colloid soln.**PATENT-ASSIGNEE:** HITACHI LTD[HITA]**PATENT-FAMILY:**

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE
JP 53071627 A	June 26, 1978	JA

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL- DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
JP 53071627A	N/A	1976JP- 146490	December 8, 1976

INT-CL-CURRENT:

TYPE	IPC DATE
CIPP	B22C1/02 20060101
CIPS	B22C1/10 20060101
CIPS	B22C9/02 20060101

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 53071627 A

BASIC-ABSTRACT:

An aq. soln. of PVA is added to refractory sand and the mixture is kneaded and dried to form a PVA coating on the silica sand. The coated sand is mixed with water or organic colloid soln. and a mould is formed from this mixture.

In an example, 20% PVA aq. soln. was added to 150 mesh zircon sand in amt. 2 wt. % and both were well kneaded to coat the zircon sand particles. The mixt. was dried in furnace. 5 Wt. % of water was then mixed with the coated sand for 3 min. The resultant moulding sand was formed into a mould and a core. 18-8 Stainless steel melt was poured into the mould at 1600 degrees C and the cast body was taken out. The surface of the casting was smooth and precise in its dimensions.

TITLE-TERMS: MOULD PRODUCE PVA COATING
SAND MIX WATER ORGANIC
COLLOID SOLUTION

ADDL-INDEXING-TERMS: POLYVINYL ALCOHOL

DERWENT-CLASS: A14 A81 M22 P53

CPI-CODES: A10-E09B; A12-A02; M22-A; M22-D;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0231 2007 2427 2440 2509 2682
2729 2750

Multipunch Codes: 04- 231 244 245 398 431 445 477
57- 609 623 629 632